



LOT E

LÖTZINN

Der Solder Chemistry Lötzinn wird unter strenger Qualitätsüberwachung aus reinsten Legierungen nach DIN EN 29453 sorgfältig hergestellt.

Wir bieten unseren Kunden eine breite Auswahl verschiedener bleifreier Legierungen an:

* Sn96,5/Ag3,5	SP - 221°C
* Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	SB - 217°C – 219°C
* Sn99,3/Cu0,7	SP - 227°C
* Sn95,5/Ag4/Cu0,5	SP - 217°C

Natürlich bieten wir auch weiterhin die bisherigen Standardlegierungen wie

<input type="checkbox"/> Sn60/Pb40	SB - 183°C - 190°C
<input type="checkbox"/> Sn63/Pb37	SP - 183°C
<input type="checkbox"/> Sn62/Pb36/Ag2	SP - 179°C

an. Es können aber auch alle anderen in der Elektronik bekannten Legierungen angefordert werden.

Lieferform :

- Dreikantstangen 250 g
- Vierkantstangen 1000 g
- Blöcke mit Öse 3,5 kg

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com